

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Fita dupla face estrutural Fusion Glass FT-1200 de alta performance, foi desenvolvida exclusivamente para fixar vidros em esquadrias de alumínio em fachadas Glazing.

Com alto poder de adesão, excelente resistência a intempéries e ao cisalhamento, alta capacidade de amortecimento e conformabilidade.

Utilizada exclusivamente para colagem de vidros laminados em perfis de alumínio para Fachadas Glazing (Pele de Vidro).

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Cor da Fita: CINZA
- Espessura: 2,0mm
- Fita dupla face Fusion Glass FT-1200 está de acordo com a norma ABNT NBR 15919:2011
- LAUDO PRESSÃO: RE-06942/24 – ITEC LAB
- LAUDO 7.000HRS: LCP20-000127 – CCDM UFSCAR

CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO:

- A FITA GLAZING é um produto de alta performance para colagem de vidros em esquadrias para produção de fachadas em pele de vidro, por isso tem venda RESTRITA E CONTROLADA, devendo obedecer a todas as fases do processo para ter a certeza de 100% de aplicação e garantia indicada.
- **FASE DOCUMENTAL:** preencher os formulários de especificação para controle e liberação
- **FASE TREINAMENTO:** é necessário treinamento e certificação (oferecido pela FUSION) para início da aplicação da fita. Esse treinamento é válido por 1 ano e será reaplicado sempre que necessário.
- **FASE DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO:** Limpeza profunda com álcool isopropílico e aplicação de promotores de aderência, sendo SILANO GLAZING FUSION para o vidro e PRIMER GLAZING FUSION para a esquadria.

FICHA TÉCNICA

DUPLA FACE GLAZING PARA FECHADAS PELE DE VIDRO

- **APLICAÇÃO DA FITA:** Temperatura entre 15 e 38°C. Aplicação alinhada e sem bolhas (ferramentas de aplicação FUSION GLASS disponíveis) e pressão adequada em toda a extensão da fita (rolete de pressão FUSION GLASS disponível)
- **MONTAGEM E FINALIZAÇÃO:** remoção de liner, aplicação do vidro na esquadria e pressão final do conjunto. Respeitar o tempo de cura de até 24hrs após a aplicação. Aplicação de Silicone Neutro para vedação final.
- **PÓS VENDA E GARANTIA:** Para ter acesso a garantia de 20 anos na fita e atendimento pós-venda, todo o processo deve ser seguido, registrado e controlado rigorosamente.

ATENÇÃO:

- A segurança do seu projeto depende do uso e aplicação correta do produto. Consulte sempre o técnico de aplicação FUSION GLASS em caso de dúvidas.
- Não substitua produtos por outros não homologados.
- Não reutilize a fita dupla face.
- O produto FUSION original tem o liner gravado e tubete identificado.


VALIDADE:

2 (dois) anos após a data de fabricação, desde que:

- armazenados na embalagem original
- temperatura inferior a 30 °C



RESULTADOS:

PROPRIEDADES	UND.	FUSION GLASS 2.0
COR		CINZA
ESPESSURA FITA	mm	2,0
LINER		PEBD IMPRESSO
ESPESSURA LINER	μm	200
COMPRIMENTO	m	20
DENSIDADE	Kg/Lt	0,75
PEEL 90° INOX 	N/mm	2,35
SHEAR DIN. INOX 	N/ 3,225 cm ²	80